

(01)418-2211

ventas@cpaditivos.com.pe

www.cpaditivos.com.pe



HOJA TÉCNICA.
EDICIÓN N° 5: JULIO 2024
CPA ADITIVOS GROUP S.A.C



IMPRIMANTE IC CPA

IMPRIMANTE PARA SELLANTES DE JUNTAS POLIURETANO

DESCRIPCIÓN

Imprimante formulado para mejorar la adherencia de los sellantes sobre determinados sustratos.

USOS

➤ Agitarse bien el productos antes de usarlo, aplique sobre una superficie limpia, seca y libre de aceites con una brocha y spray.

RENDIMIENTO

➤ Entre 200 y 250 ml por LT aprox. De acuerdo al ancho de la junta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIES

Las superficies sobre las que se aplique el IMPRIMANTE IC CPA, deberán de estar limpias y libres de cualquier contaminación. Ver que el encofrado no tenga zonas herrumbrosas, si se llegan a presentar lijarlo y cepillarlo para una buena adherencia del desmoldante.

MEZCLA

El producto es monocomponente, solo necesita de homogenizar la mezcla necesaria para la aplicación durante 3 minutos.

IMPRIMANTE IC CPA	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODOS ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Densidad (g/cm ³)	0.97 a 1.00	ASTM D-1475
A2. Estabilidad		
Envase abierto (horas)	0.5 a 1	
Envase cerrado (meses)	6	ASTM D-1849
A3. % sólidos mezcla (peso y volumen)	100	ASTM D-2393
A4. Adelgazador recomendado	Diluyente CPA	
A5. Número de componentes	1	
B) PRODUCTO APLICADO		
B1. Tiempo de secado		
Al tacto (min)	20 a 30	ASTM D-1690
Total (hrs)	6 a 8	ASTM D-1690
B2. Tiempo de vida útil (min) producto apli	30	
B3. Grosos de película (micras)		
Húmeda	167 a 250	ASTM D-4414
Seca	167 a 250	ASTM D-1400
B4. Redimiento (ml junta)	200 a 250	Dependiendo el ancho de la junta
B5. Cubrimiento real (m ² /L)	6 a 10	



MZ. VIII LOTE 7. A.F. PACHACAMAC - PARCELA 3 - SUB PARC. 2 A FRAC 5-6 VILLA EL SALVADOR - LIMA



| 1/2

APLICACIÓN

La aplicación se dará por medio de brocha de pelo o pincel.

VIDA UTIL

Desde la aplicación, tiene un límite de 30 minutos como máximo.

PRESENTACIÓN

- 1 galón
- Balde de 5 galones

ALMACENAMIENTO

El producto deberá de ser almacenado en un lugar seco, en su envase original y bajo techo a una temperatura promedio de 5°C a 45°C.

MARCA

CPA ADITIVOS

PROCEDENCIA

LIMA-PERU

SEGURIDAD

Consulta la hoja de manejo de materiales (MSDS). Uso de EPPS, en su aplicación del IMPRIMANTE IC CPA.

GARANTIA

La empresa CPA ADITIVOS GROUP S.A.C., garantiza que los productos CPA no tendrán defectos y serán de alta durabilidad. Si a alguno de los productos se le puede probar defectos de manufactura, nuestra responsabilidad se limitará a la reposición del producto. El usuario será responsable de determinar el performance del producto



Imagen referencial, Aplicación del IMPRIMANTE PU CPA

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento ventas, teléfono: (01)418-2211 a través de nuestro e-mail: ventas@cpaditivos.com.pe

Productos CPA son proporcionados de buena fe, en base al conocimiento y experiencia técnica, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, clima y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos se recomienda hacer una prueba in situ, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Antes de su uso del producto se recomienda solicitar la ficha técnica.

